



碳 C :  $\leq 0.08$

硅 Si:  $\leq 1.00$

锰 Mn:  $\leq 2.00$

硫 S :  $\leq 0.030$

磷 P :  $\leq 0.035$

铬 Cr: 17.00~19.00

镍 Ni: 9.00~13.00

铌 Nb:  $\geq 10 \times C$

●力学性能:

抗拉强度  $\sigma_b$  (MPa):  $\geq 520$

条件屈服强度  $\sigma_{0.2}$  (MPa):  $\geq 205$

伸长率  $\delta_5$  (%):  $\geq 40$

断面收缩率  $\psi$  (%):  $\geq 50$

硬度 :  $\leq 187\text{HB}$

●热处理规范及金相组织:

热处理规范: 1)固溶 980~1150℃快冷;2)根据需方要求可进行稳定性处理,温度 850~930℃。

金相组织: 组织特征为奥氏体型。

●交货状态: 一般以热处理规范状态交货, 其热处理种类在合同中注明; 未注明者, 按不热处理状态交货。

